

左官用モルタル混和材

イビセメント

微細粒子の働きでモルタル諸物性の欠点を補い、コントロールする
左官用モルタル混和材です。

特 長

- ☆コテすべりが良くなり、作業能率が向上します。
- ☆粒子が細かいので、モルタル表面が緻密で非常にきれいになります。
- ☆収縮率が小さくなり、亀裂防止効果があります。
- ☆保水性を向上させます。
- ☆嵩が大きく、練り減りも少ないので経済的です。

標 準 仕 様

荷姿	用途	施工箇所		内壁・外壁		
				下塗	中塗	上塗
20kg/袋	外壁 内壁 天井 床等	混合物	イビセメント	1袋	1袋	1袋
			ポルトランドセメント	5袋	3袋	3袋
		重量比 混合物：左官砂	1:2.5	1:3	1:2~3	

※左官用モルタル混和使用

性 能

試験項目	試験結果	
凝結（時一分）	始 発	3-15
	終 結	4-10
曲げ強さ (N/mm ²)	28日	4.5
圧縮強さ (N/mm ²)	28日	27.1
付着強さ (N/mm ²)	14日	1.2
長さ変化 (%)	28日	0.079

※標準仕様の下塗り

施 工 方 法

- ①イビセメントは、モルタルと十分混合して下さい。
- ②イビセメントは、必ず標準仕様で御使用下さい。
- ③イビセメントは、混和すると作業性が良くなり、コテ押さえが不十分となりがちです。コテ押さえを十分して下さい。
- ④その他は普通モルタルと同様の施工方法とし、特に下地清掃後、イビフレックス3~5倍希釈液を塗布して下さい。



使用上の注意

1. 気温が3℃以下の時には使用しないで下さい。
(気象条件(気温・湿度・日照・風速)に留意して下さい。)
2. 混練に使用する水は、水道水等の清水を使用して下さい。
3. モルタルは加水後1時間以内に使い切ってください。
4. 粉袋の保管は室内の湿気の少ない場所に保管して下さい。
5. 開封後は使い切るか、残りは空気・湿気を遮断して下さい。
6. 使用後の器具は速やかに水で洗浄して下さい。
7. 製品は製造年月日を確認し、6ヶ月以内に使用して下さい。

記載内容は資料・情報・データに基づいて作成したものであり、実際の現場において結果を保証するものではありません。また、使用に際して適切な使用方法と安全対策に注意の上、お取扱い下さい。

内容は、断り無く変更する場合がありますので、ご了承下さい。

2016.1

発売元



株式会社 いえ・VISION

URL <https://ie-vision.co.jp/>

本社 : 岐阜市宇佐南4丁目1番14号 TEL 058-271-3961
大阪支店 : 尼崎市小中島3丁目8番5号 TEL 06-6492-0555
関東営業所 : さいたま市桜区道場2-21-18 (101号室) TEL 048-857-2075

製造元



イビケン株式会社

本社 : 岐阜県大垣市河間町1-60
伊吹事業所 : 滋賀県米原市伊吹1284